

asota® M

Allgemeines:

asota® M ist eine im Schmelzspinnverfahren hergestellte PP - Stapelfaser, die speziell für die Verarbeitung zu Halbkamm- und Streichgarnen für Tuftings, Webteppiche, Badematten, Möbelbezugs- und Dekorstoffe etc. entwickelt wurde.

Ergänzt wird die **asota®** Angebotspalette durch die Schrumpffasertypen **asota® S**, die in verschiedenen Mischverhältnissen mit **asota® M** verarbeitet werden kann.

Farben:

asota® M wird natur und spinngefärbt geliefert. Eine große Anzahl aktueller Farben mit Mindestlichtechtheit 6 nach Blaumaßstab steht zur Verfügung.

Das Standardfarbprogramm kann der gültigen Farbkarte entnommen werden.

Avivierung:

asota® M ist mit speziellen Präparationsmitteln ausgerüstet, die einwandfreie Verarbeitungseigenschaften gewährleisten.

Lieferform:

asota® M wird als Flocke, in Ballen verpackt, geliefert.

Ballenmaß: ca. 115 x 105 x 67 cm

Ballengewicht: ca. 200 kg

Lieferprogramm:

Titer (dtex)	Stapellänge (mm)
7	90 / 150
11	90 / 150
17	90 / 150
30	90

Sondertiter und -schnittlängen (z.B. 120 mm) auf Anfrage.

Typen / Stabilisierungsvarianten:

Indoor: 10

Automobil: 10, 12, 13, 16

Fasercharakteristika:

		7 dtex	11 dtex	17 dtex	30 dtex
Faserquerschnitt		rund	rund	rund	rund
Schnittlänge	mm	90 / 150	90 / 150	90 / 150	90
Kräuselung	Bögen / cm	4 – 5	3 – 4,5	3 – 4,5	3 – 4,5
Reißkraft	cN/tex	28 – 34	28 – 34	28 – 34	26 – 32
Reißdehnung	%	80 – 150	80 – 150	80 – 150	60 – 140
Thermoschrumpf	120 °C / 10 Min.	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Schmelzpunkt	°C	163 – 170	163 – 170	163 – 170	163 – 170
Dichte	g/cm ³	0,91	0,91	0,91	0,91

... weitere Information auf Anfrage!